


RX FRANCE
ENTREPRISE FONDÉE EN 1871

CAHIER DES CHARGES

SCEA FAMILLE CHRISTINE ET ERIC SAUREL

Rich Xiberta France - Sarl au Capital de 400.000 € - SIRET: 433 932 167 00029 - Perpignan

Fait à Caldes de Malavella, 24-août-2011



RICH XIBERTA S.A

Le Fournisseur : RICH XIBERTA SA
Nom : Silvestre Suñé
Fonction : Directeur Technique
Signature :

RICH XIBERTA FRANCE

Immeuble Le Baudelaire -18 Bd Kennedy - 66100 Perpignan - Tel. 00 34 972 47 13 81 - Fax 00 34 972 47 27 66 - rx@rxgroup.com - www.rxgroup.com
Filiale du Groupe RICH XIBERTA, S.A. Caldes de Malavella - Espagne



RICH XIBERTA
ENTREPRISE FONDÉE EN 1871



RX USA
BUSINESS OPERATED SINCE 1871



RX SOUTH AFRICA
BUSINESS ESTABLISHED 1871



RX FRANCE
ENTREPRISE FONDÉE EN 1871



RX ARGENTINA
EMPRESA FUNDADA EL 1871



RX CHILE
EMPRESA FUNDADA EL 1871



RX SUROS
EMPRESA FUNDADA EL 1871





RX FRANCE
ENTREPRISE FONDÉE EN 1871

1.- Caractéristiques dimensionnelles:

La SCEA Famille Christine et Eric Saurel utilisera une qualité de bouchons,

- Qualité: 1ère Cru Certifié FSC N° SW-COC-005002 (lieu de production: Eslida)
- Longueur: 44/49 mm
- Diamètre: 24,2 mm

2.- Autres paramètres

- Taux d'humidité: 4 -8 %
- Densité: Valeurs sur la partie supérieure. Valeurs moyennes de $175 \pm 15 \text{ kg/m}^3$ (normes comprises entre 125 et 230)
- Poussières libérables: < 3 mg/bouchon
- Résidus de lavage à caractère oxydant: Aucuns
- Force d'extraction: 20 – 45 daN
- Absorption de liquide: Aucunes remontées latérales dans une solution de bleu de méthylène
- Levures, moisissures inférieur à 10 colonies / bouchon.
- Bactéries inférieur à 30 colonies / bouchon
- Caractéristiques organoleptiques: neutre
 - TCA. Inférieur ou égal à 2 ng/l selon la méthode de détermination des TCA par GC/MS après mise en macération des bouchons dans un «simulant - vin».

3.- Traitements

- **Triage de bouchon sur la base du cahier des charges Montirius**
- Lavage: Utilisation d'une solution d'acide peracétique.
- Rinçage: 1 fois permettant des résidus de lavages quantifiés au point 2.
- Traitement de surface : Pain de paraffine solide chauffée. La concentration de paraffine utilisée est plus importante (voir tableau B). Les dosages sont en bleu.
- Couleur: Naturel sans colorant.

4.- Marquage

- Nature: Feu
- Blason: Définis par le client

5.- Conditionnement des bouchons:

- Poches de polyéthylène fermées, sous vide ou sous anhydride sulfureux (contenant 1.000 bouchons).
- Carton (5 sacs de 1.000 bouchons) avec poignée, identification fournisseur (type, qualité n° de lot)
- Conditionnes sur palettes plastiques.
- Livraison par transporteur sans intermédiaire de Caldes de Malavella à Sarrians

RICH XIBERTA FRANCE

Immeuble Le Baudelaire -18 Bd Kennedy - 66100 Perpignan - Tel. 00 34 972 47 13 81 - Fax 00 34 972 47 27 66 - rx@rxgroupe.com - www.rxgroupe.com

Filiale du Groupe RICH XIBERTA, S.A. Caldes de Malavella – Espagne



PARAFINA SÒLIDA

54x24		49x24		45x24		38x24	
TAPS	GRAMS	TAPS	GRAMS	TAPS	GRAMS	TAPS	GRAMS
15.000	135	15.000	88	20.000	140	30.000	180
10.000	90	10.000	80	15.000	105	25.000	150
9.000	81	9.000	72	10.000	70	20.000	120
8.000	72	8.000	64	9.000	63	15.000	90
7.000	63	7.000	56	8.000	56	10.000	60
6.000	54	6.000	48	7.000	49	9.000	54
5.000	45	5.000	40	6.000	42	8.000	48
4.000	36	4.000	32	5.000	35	7.000	42
3.000	27	3.000	24	4.000	28	6.000	36
2.000	18	2.000	16	3.000	21	5.000	30
1.000	9	1.000	8	2.000	14	4.000	24
				1.000	7	3.000	18
						2.000	12
						1.000	6